



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



EP 0 872 761 A1

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
21.10.1998 Patentblatt 1998 43

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **G03C 1/04**, B41M 5/00,  
C08L 57/04

(21) Anmeldenummer: 98106547.7

(22) Anmeldetag: 09.04.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE**  
 Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: 18.04.1997 DE 19716350

(71) Anmelder: **Wacker-Chemie GmbH**  
**81737 München (DE)**

(72) Erfinder:  
• Kohlhammer, Klaus, Dr.  
84533 Marktl (DE)

- Greiner, Wolfgang Roth  
79576 Weil am Rhein (DE)
- Figge, Reiner, Dr.  
84539 Ampfing (DE)
- Haerzschel, Reinhard, Dr.  
84489 Burghausen (DE)

(74) Vertreter:  
Schuderer, Michael et al  
Wacker-Chemie GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Marken und Lizenzen  
Hanns-Seidel-Platz 4  
81737 München (DE)

(54) **Redispergierbare Pulverzusammensetzungen zur Herstellung von fotografischen Aufzeichnungsmaterialien**

(57) Gegenstand der Erfindung sind gebrauchsfertige, in Wasser redispersierbare Pulverzusammensetzungen zur Herstellung von fotografischen Aufzeichnungsmaterialien oder Ink-Jet-Aufzeichnungsmaterialien, welche Polymerisate aus ethylenisch ungesättigten Monomeren und Gelatine enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisate nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren hergestellt werden, wobei entweder

- a) mindestens ein Emulgator mit ionischen und nichtionischen Gruppen zur Stabilisierung eingesetzt wird, oder
- b) falls ausschließlich ionische Emulgatoren zur Stabilisierung eingesetzt werden, die Copolymerisation in Gegenwart von Comonomeren durchgeführt wird, welche ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe  $-COOH$ ,  $-OH$ ,  $SO_3^-$ ,  $-NCH_2OH$  und  $-C=O$  enthalten.

EP 0 872 761 A1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft in Wasser redispergierbare, gebrauchsfertige Pulverzusammensetzungen zur Herstellung von fotografischen Aufzeichnungsmaterialien wie Fotopapieren, Fotofilmen oder Ink-Jet-Aufzeichnungsmaterialien.

Fotografische Aufzeichnungsmaterialien sind im allgemeinen aus einer oder mehreren Fotoemulsionsschichten aufgebaut, welche neben den lichtempfindlichen Silberhalogenidsalzen und weiteren fotoaktiven Agenzien wie Sensibilisatoren, Farbstoffe etc. als Bindemittel Gelatine und Polymerpartikel enthalten. Als Deckschicht zum Schutz der Fotoemulsionsschicht oder als Rückseitenbeschichtung des Trägermaterials werden häufig noch Beschichtungen aus einem Gemisch von Gelatine und Polymerpartikeln aufgetragen.

Die Herstellung derartiger fotografischer Aufzeichnungsmaterialien ist beispielsweise in der EP-A 613047, der DE-A 3150264 (US-A 4409322) und in der DE-A 3023112 (US-A 4294921) beschrieben. Man geht dabei von Gemischen aus wässriger Gelatinelösung und Polymeremulsion aus, denen gegebenenfalls noch lichtempfindliche Silberhalogenide und weitere Zusatzstoffe zugegeben werden. Zur Herstellung der Silberhalogenidbeschichtung wird in der Regel eine wässrige Gelatinelösung mit einer wässrigen Lösung eines Silbersalzes, beispielsweise Silbernitrat, und einer wässrigen Halogenidlösung, beispielsweise Kaliumhalogenid, vermischt. Die Polymeremulsion wird erst als letzter Rezepturbestandteil nach dem Ausfällen der Silbersalze zugegeben, um das Ausflocken der Polymerpartikel zu verhindern. Die einzelnen Schichten des fotografischen Aufzeichnungsmaterials werden dann in dem Fachmann bekannter Weise, beispielsweise mittels Vorhanggießen, Kaskadengießen oder Schlitzgießen, nacheinander auf das Trägermaterial aufgetragen.

Problematisch ist, daß die bisher zur Beschichtung eingesetzten wässrigen Gelatinelösungen und wässrigen Polymerdispersionen nur unbefriedigende Lagerstabilitäten aufweisen und vor allem gegenüber bakterieller Kontamination empfindlich sind. Ein weiteres Problem bestand in der mangelnden Elektrolytstabilität der wässrigen Polymerdispersionen.

Aus der DE-A 3417388 (Derwent-Abstract AN 85-069875) sind Dispersionspulver bekannt, welche durch Polymerisation in Gegenwart von wasserlöslichen Naturstoffen wie Gelatine und nachfolgender Trocknung unter Zugabe von Antiblockmittel zugänglich sind. Die Dispersionspulver werden für die Verwendung in Klebmitteln für die Textil-, Papier- und Bauindustrie empfohlen. Für die Verwendung in fotografischen Aufzeichnungsmaterialien sind diese Pulver ungeeignet, da bei der Polymerisation nur niedermolekulare, nicht gelierende Gelatine als Schutzkolloid eingesetzt werden kann.

Im Derwent-Abstract AN 90-259209 zur SU-A 1541223 werden Polymerpulver zur Verhinderung des Verdampfens leichtflüchtiger Flüssigkeiten beschrieben, welche durch Sprühtrocknung einer Dispersion von Polymer und Hohlkugeln aus Glas, Kieselgel oder Gelatine zugänglich sind.

Aus der EP-A 307855 sind wässrige Dispersionen von Polymerpartikeln bekannt, welche kovalent mit einer Gelatineschicht bedeckt sind, und als Mattierungsmittel in Fotobeschichtungen eingesetzt werden.

Die US-A 2856371 beschreibt Pulverzusammensetzungen aus Polymerpulver und Gelatine. Für die Verwendung in fotografischen Anwendungen sind diese Pulver wegen der fehlenden Elektrolytstabilität allerdings ungeeignet.

Es bestand somit die Aufgabe diese Ausgangsmaterialien in einer Form zur Verfügung zu stellen, welche die genannten Nachteile bezüglich Lagerstabilität nicht zeigt. Weiter sollte die Zubereitung der Ausgangsmaterialien eine ausreichende Stabilität gegenüber der Zugabe von anorganischen Elektrolytlösungen (Fotosalze) aufweisen.

Gegenstand der Erfindung sind gebrauchsfertige, in Wasser redispergierbare Pulverzusammensetzungen zur Herstellung von fotografischen Aufzeichnungsmaterialien oder Ink-Jet-Aufzeichnungsmaterialien, welche Polymerisate aus ethylenisch ungesättigten Monomeren und Gelatine enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisate nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren hergestellt werden, wobei entweder

- a) mindestens ein Emulgator mit ionischen und nichtionischen Gruppen zur Stabilisierung eingesetzt wird, oder
- b) falls ausschließlich ionische Emulgatoren zu Stabilisierung eingesetzt werden, die Copolymerisation in Gegenwart von Comonomeren durchgeführt wird, welche ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe  $-\text{COOH}$ ,  $-\text{OH}$ ,  $\text{SO}_3^-$ ,  $-\text{NCH}_2\text{OH}$  und  $-\text{C}=\text{O}$  enthalten.

Geeignete ethylenisch ungesättigte Monomere sind ein oder mehrere Monomere aus der Gruppe der Vinylester von Alkylcarbonsäuren mit 1 bis 12 C-Atomen, Ester der Acrylsäure oder Methacrylsäure von Alkoholen mit 1 bis 12 C-Atomen, Ethylen, Styrol und Vinylchlorid. In einer bevorzugten Ausführungsform, insbesondere bei der Herstellung in Gegenwart von ausschließlich ionischen Emulgatoren, enthalten die Polymerisate darüberhinaus noch Monomere mit funktionellen Gruppen wie  $-\text{COOH}$ ,  $-\text{OH}$ ,  $\text{SO}_3^-$ ,  $-\text{NCH}_2\text{OH}$  und  $-\text{C}=\text{O}$ . Die funktionellen Comonomere sind im allgemeinen in einer Menge von 0.1 bis 10 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymerisats, enthalten.

Die Monomerauswahl bzw. die Auswahl der Gewichtsanteile der Comonomere erfolgt dabei so, daß die Polymerisate eine Glasübergangstemperatur  $T_g$  von  $-60^\circ\text{C}$  bis  $+120^\circ\text{C}$ , vorzugsweise  $-35^\circ\text{C}$  bis  $+100^\circ\text{C}$ , aufweisen. Die Glasübergangstemperatur  $T_g$  der Polymerisate kann in bekannter Weise mittels Differential Scanning Calorimetry (DSC)

ermittelt werden. Die  $T_g$  kann auch mittels der Fox-Gleichung näherungsweise vorausberechnet werden. Nach Fox T. G., Bull. Am. Physics Soc. 1, 3, page 123 (1956) gilt:  $1/T_g = x_1/T_{g1} + x_2/T_{g2} + \dots + x_n/T_{gn}$ , wobei  $x_n$  für den Massenbruch (Gew%/100) des Monomers  $n$  steht, und  $T_{gn}$  die Glasübergangstemperatur in Grad Kelvin des Homopolymers des Monomer  $n$  ist.  $T_g$ -Werte für Homopolymerisate sind in Polymer Handbook 2nd Edition, J. Wiley & Sons, New York (1975) aufgeführt.

Bevorzugt werden Vinylacetat, Vinylester von alpha-verzweigten Monocarbonsäuren mit 9 bis 10 C-Atomen (VeoVa9<sup>®</sup>, VeoVa10<sup>®</sup>), Acrylsäureester, Methacrylsäureester, Ethylen, Styrol und Vinylchlorid. Als funktionelle Comonomere werden Acrylsäure, Methacrylsäure, Hydroxyethylacrylat, Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Styrolsulfonsäure, Acrylsäuresulfopropylester, N-Methylolacrylamid, Diacetonacrylamid bevorzugt.

Besonders bevorzugt werden Polymerisate von einem oder mehreren Monomeren aus der Gruppe Styrol, Butylacrylat, Methylmethacrylat, welche als funktionelle Comonomere ein oder mehrere aus der Gruppe Methacrylsäure, Hydroxyethylacrylat, Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure und Diacetonacrylamid enthalten.

Die Herstellung der Polymerisate erfolgt nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren in wässriger Phase bei Temperaturen zwischen 60°C und 90°C. Die Initiierung der Polymerisation erfolgt in bekannter Weise mittels der üblichen anorganischen oder organischen Peroxide, die zumindest teilweise wasserlöslich sind. Gegebenenfalls können reduzierende Agenzien zum Zwecke des katalytischen Peroxidzerfalls zugesetzt werden.

Die Polymerisation wird in Gegenwart von 0.5 bis 30 Gew%, vorzugsweise 0.5 bis 10 Gew% Emulgator, jeweils bezogen auf die Monomermenge, durchgeführt. Es wurde überraschenderweise gefunden, daß die Elektrolytstabilität einer Pulverzusammensetzung aus Polymerpulver und Gelatine wesentlich durch die Auswahl des Emulgators, welcher zur Herstellung des Polymers eingesetzt wird, beeinflusst wird.

Vorzugsweise wird in Gegenwart von Emulgatoren mit ionischen und nichtionischen Gruppen polymerisiert, wobei unter nichtionischen Gruppen hydrophile Gruppen, vorzugsweise Polyethylenoxid-Einheiten mit 3 bis 40 Mol Ethylenoxid, zu verstehen sind, und die ionischen Gruppen sowohl anionischer als auch kationischer Natur sein können. Es wurde nämlich gefunden, daß damit die Elektrolytstabilität der Redispersion, unabhängig von der Polymerzusammensetzung sichergestellt werden kann.

Beispiele für Emulgatoren mit anionischen und nichtionischen Gruppen sind ethoxylierte Alkylphenolsulfate, ethoxylierte Fettalkoholsulfonate, ethoxylierte Alkylphenolphosphate, ethoxylierte Fettalkoholsulfate, ethoxylierte Fettalkoholphosphate. Ein Beispiel für einen Emulgator mit kationischen und nichtionischen Gruppen ist N-Talgalkyl-N,N'-dimethyl-N,N'-polyethylenglycol-propylenbisammonium-bismethosulfat.

Falls nur ionische Emulgatoren zur Stabilisierung des Polymerisationsansatzes eingesetzt werden, muß die Emulsionspolymerisation in Gegenwart der genannten funktionellen Comonomere erfolgen. Beispiele für ionische Emulgatoren sind Alkali- und Ammoniumsalze von Alkylsulfaten, Alkali- und Ammoniumsalze von Alkylsulfonsäuren und von Alkylarylsulfonsäuren sowie alkylierte disulfonierte Diphenyloxidemulgatoren.

Schutzkolloide können gegebenenfalls in geringen Mengen von bis zu 5 Gew%, bezogen auf die Monomermenge als Dispergiermittel eingesetzt werden. Vorzugsweise wird ohne Zusatz von Schutzkolloid polymerisiert.

Das Emulsionspolymerisationsverfahren wird vorzugsweise nach dem Dosierverfahren durchgeführt, wobei zumindest ein Teil der Monomere während der Polymerisation zudosiert wird. Besonders bevorzugt wird eine Reaktionsführung, bei der ein Teil der Emulgatoren sowie ein Teil der Monomeren in wässriger Lösung oder Emulsion vorgelegt werden und der verbleibende Rest der Monomeren und Emulgatoren in Form einer Voremulsion nach dem Reaktionsstart zu dem Reaktionsgemisch zudosiert wird.

Nach Reaktionsende wird die Dispersion abgekühlt und der pH-Wert auf vorzugsweise 6.5 bis 7.0 eingestellt. Es resultieren Dispersionen mit einem Festgehalt von 30 bis 40 %. Die mittlere Teilchengröße der dispergierten Polymerpartikel beträgt < 500 nm, vorzugsweise < 200 nm, am meisten bevorzugt < 100 nm.

Als Gelatine können wasserlöslichen Proteine eingesetzt werden, welche durch Hydrolyse von tierischem Kollagen erhältlich sind. Wesentlich für die Fotoanwendung ist, daß die Gelatine gelierbar ist. Das mittlere Molekulargewicht  $M_w$  sollte daher mehr als 10000 g/mol betragen, vorzugsweise mehr als 100000 g/mol. Bevorzugt werden Gelatine, die durch basische Hydrolyse von Ossein erhalten werden. Für fotografische Anwendungen besonders bevorzugt sind hochmolekulare ( $M_w > 100000$  g/mol), gelierbare Gelatine, die durch basische Hydrolyse von Rinderossein gewonnen werden und gegebenenfalls auch deionisiert sein können.

Zur Herstellung der redispersierbaren Pulverzusammensetzungen wird die Gelatine in heißem Wasser gelöst und eine wässrige Lösung mit einem Gelatinegehalt von vorzugsweise bis zu 25 Gew%, besonders bevorzugt 4 bis 15 Gew%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht, hergestellt. Die Gelatinelösung wird vorgelegt und die wässrige Polymerdispersion zudosiert, wobei darauf zu achten ist, daß die Temperatur des Gemisches während der Zudosierung nicht unter den Gelpunkt absinkt, der üblicherweise zwischen 30°C und 40°C liegt. Gegebenenfalls kann der pH-Wert der Mischung auf den isoelektrischen Punkt der Gelatine eingestellt werden. Es können auch mit Gelatine verträgliche Schutzkolloide wie Polyvinylalkohole oder Dextrane zugegeben werden.

Die Trocknung der Mischung kann auf verschiedene Weise erfolgen:

Die wässrige Mischung kann sprühgetrocknet werden. Die Temperatur der Trockenluft kann dabei sowohl oberhalb als

auch unterhalb der Glasstemperatur des in der Mischung vorliegenden Polymers liegen.

Die Trocknung kann auch dadurch erfolgen, daß die wässrige Mischung unter den Gelpunkt der Gelatine abgekühlt wird, nach dem Gelieren durch Düsen gepreßt wird oder nach dem Nudelverfahren zerkleinert wird und mittels Band-

trocknung getrocknet wird.

Ein weitere Möglichkeit besteht darin, die wässrige Mischung zu einem Film zu gießen, zu trocknen und nach der Trock-

nung zu einem Pulver zu zerreiben.

Schließlich kann man die wässrige Mischung auch durch Gefriertrocknung trocknen.

Das Mischungsverhältnis (Gewichtsverhältnis) von Polymerisat zu Gelatine beträgt von 0.1 : 99.9 bis 70 : 30, vor-

zugsweise 5 : 95 bis 50 : 50.

Bei der Herstellung der fotografischen Aufzeichnungsmaterialien oder Ink-Jet-Aufzeichnungsmaterialien wird die erfindungsgemäßen Pulverzusammensetzung in Wasser redispersiert. Gegebenenfalls können weitere in dieser Anwendung übliche Rezepturbestandteile wie Silberhalogenide, Gelatinehärtter, oberflächenaktive Zusätze, Mattierungsmittel, Stabilisatoren, Sensibilisatoren zugegeben werden. Die Auftragung der Dispersion auf das Trägermaterial kann nach bekannten Verfahren mittels Vorhangbeschichtung, Kaskadengießen, Tauchbeschichtung, Luftmesser,

Sprühen oder Extrusionsbeschichtung erfolgen. Geeignete Trägermaterialien sind dem Fachmann bekannt. Beispiele

hierfür sind Papier, Polyesterfilme wie Polyethylenterephthalat-Filme oder Polypropylen.

Bevorzugt ist die Verwendung der Pulverzusammensetzungen als Bindemittel in lichtempfindlichen, silberhaloge-

nidhaltigen Schichten auf opaken (Papier) oder transparenten (Polymerfilme) Schichtträgern. Bevorzugt ist auch die

Verwendung der Pulverzusammensetzung als Bindemittel in Farbempfangsschichten von Ink-Jet-Papieren und Ink-Jet-

Folien.

Beispiele:

Herstellung der in Beispiel 1 bis 4 eingesetzten Polymerdispersionen:

Beispiel 1:

In einem Dosiergefäß wurden nacheinander 2.43 g Emulgator A, 13.9 g Emulgator B, 4.9 g Acrylamido-2-methyl-

propane sulfonsäure (Na-Salz), 1.0 g Methacrylsäure, 200 g Styrol, 19.5 g Hydroxyethylacrylat, 200 g Methylmethacrylat

und 68.2 g Butylacrylat in Wasser emulgiert. Außerdem wurden in einem zweiten Dosiergefäß 1.48 g Kaliumpersulfat

in 49.7 ml Wasser gelöst und bereitgestellt.

Die Polymerisation wurde in einem 2l-Laborautoklaven durchgeführt, dazu wurden 6.1 g Emulgator A in 104 ml Wasser

gelöst und unter Rühren auf 75°C erwärmt. Nach dem Erreichen des Temperaturgleichgewichts wurden gleichzeitig die

beiden vorbereiteten Dosierlösungen eingefahren und über einem Zeitraum von 4 h zudosiert. Nach dem Dosierende

wurde die Reaktionstemperatur auf 85°C erhöht, um die Polymerisation zu vervollständigen. Durch Zugabe von wäss-

riger NaOH wurde der pH-Wert auf ca. 6.8 eingestellt. Es resultierte eine Polymerdispersion mit folgenden charakteri-

stischen Daten: Festgehalt 35.2%, Viskosität: 18.7 mPas, Teilchengröße: 60 nm, Glasstemperatur: 78°C.

Die Emulgatoren und Monomeren wurden in den Beispielen 2 bis 4 entsprechend der nachstehenden Tabelle vari-

iert:

TABELLE

Beispiel	1	2	3	4
Emulgator A	8.53 g	30.3 g	-	-
Emulgator B	13.9 g	-	-	13.9 g
Emulgator C	-	-	70.6 g	81.8 g
Butylacrylat	68.2 g	286.0 g	286.0 g	302.0 g
Styrol	200.0 g	-	204.0 g	200.0 g
MMA	200.0 g	204.0 g	-	200.0 g
HEA	19.5 g	20.4 g	20.4 g	19.5 g
MAS	1.0 g	5.1 g	5.1 g	1.0 g
AMPS-Na	4.87 g	2.4 g	-	4.87 g
Festgehalt	35.2%	30.1	30.3%	35.1%

TABELLE (fortgesetzt)

Beispiel	1	2	3	4
Glastemperatur	78°C	10°C	2°C	6°C
Teilchengröße	60 nm	60 nm	63 nm	59 nm
Emulgator A = Alkylsulfat mit ca. 12 C-Atomen (Na-Salz); Emulgator B = Alkylphenol-(Ethylenoxid)-Sulfat (Na-Salz); Emulgator C = Alkylphenol-(Ethylenoxid)-Phosphat (Na-Salz); AMPS-Na = Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure (Na-Salz); HEA = Hydroxyethylacrylat; MAS = Methacrylsäure; MMA = Methylmethacrylat				

Zum Beweis der vollständigen Redispergierbarkeit wurde die Teilchengröße jeweils nach dem Mischen der Dispersion mit der Gelatinelösung, d.h. vor dem Trocknungsprozeß, und nach dem Redispergieren der getrockneten Polymerzubereitung gemessen. Die Salzverträglichkeit der Redispersion wurde bestimmt, indem 100 ml der Redispersion (Festgehalt: 10 %) mit einer 10 %-igen  $\text{CaCl}_2$ -Lösung bis zum Auftreten von makroskopisch sichtbaren Koagulatanteilen titriert wurden.

#### Beispiel 1:

Die Dispersion wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 50 : 50 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 126 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Die Lösung wurde bei 80°C Lufttemperatur zu einem rieselfähigen, nicht blockendem Pulver sprühgetrocknet. Nach dem Redispergieren dieses Pulvers in 50°C warmem Wasser betrug die Teilchengröße 136 nm; die Zusammensetzung war somit vollständig redispergiert. Die Salzverträglichkeit betrug 7.3 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit elektrolytstabil.

#### Beispiel 2:

Die Dispersion wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 30 : 70 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 98 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Die Lösung wurde bei 80°C Lufttemperatur zu einem rieselfähigen, nicht blockendem Pulver sprühgetrocknet. Nach dem Redispergieren dieses Pulvers in 50°C warmem Wasser betrug die Teilchengröße 112 nm; die Zusammensetzung war somit vollständig redispergiert. Salzverträglichkeit: 12.9 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit elektrolytstabil.

#### Beispiel 3:

Die Dispersion wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 30 : 70 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 126 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Die Lösung wurde bei 80°C Lufttemperatur zu einem rieselfähigen, nicht blockendem Pulver sprühgetrocknet. Nach dem Redispergieren dieses Pulvers in 50°C warmem Wasser betrug die Teilchengröße 136 nm; die Zusammensetzung war somit vollständig redispergiert. Salzverträglichkeit: 2.3 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit ausreichend elektrolytstabil.

#### Beispiel 4:

Die Dispersion wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 50 : 50 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 105 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Die Lösung wurde bei 80°C Lufttemperatur zu einem rieselfähigen, nicht blockendem Pulver sprühgetrocknet. Nach dem Redispergieren dieses Pulvers in 50°C warmem Wasser betrug die Teilchengröße 116 nm; die Zusammensetzung war somit vollständig redispergiert. Salzverträglichkeit: 15.9 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit elektrolytstabil.

Die folgenden Beispiele illustrieren die Erfindung mit kommerziell erhältlichen Polymerdispersionen. Zum Beweis der vollständigen Redispergierbarkeit wurde die Teilchengröße jeweils nach dem Mischen der Dispersion mit der Gelatinelösung, d.h. vor dem Trocknungsprozeß, und nach dem Redispergieren der getrockneten Polymerzubereitung

gemessen. Die Salzverträglichkeit der Redispersion wurde bestimmt, indem 100 ml der Redispersion (Festgehalt: 10 %) mit einer 10 %-igen  $\text{CaCl}_2$ -Lösung bis zum Auftreten von makroskopisch sichtbaren Koagulatanteilen titriert wurden.

#### Beispiel 5:

Eine mit einem Emulgator mit anionischen und nichtionischen Gruppen stabilisierte Styrol-Butylacrylatdispersion (Vinnapas<sup>R</sup> LL990 der Wacker Chemie GmbH) mit einer Glasktemperatur von 80°C und einer Teilchengröße von ca. 60 nm (bestimmt mittels Coulter N4) wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 50 : 50 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 110 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Die Lösung wurde bei 80°C Lufttemperatur zu einem rieselfähigen, nicht blockendem Pulver sprühgetrocknet. Nach dem Redispersieren dieses Pulvers in 50°C warmem Wasser betrug die Teilchengröße 115 nm und bewies somit die vollständige Redispersierbarkeit dieses Polymeren. Die Salzverträglichkeit betrug 5.5 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit elektrolytstabil.

#### Beispiel 6:

Eine mit einem Emulgator mit anionischen und nichtionischen Gruppen stabilisierte Acrylatdispersion (Vinnapas<sup>R</sup> LL970 der Wacker Chemie GmbH) mit einer Glasktemperatur von +10°C und einer Teilchengröße von ca. 65 nm (bestimmt mittels Coulter N4) wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 30 : 70 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 98 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Aus der Lösung wurde auf einer Polyethylenunterlage ein Film gegossen, der auf Raumtemperatur abgekühlt und anschließend getrocknet wurde. Nach dem vollständigen Trocknen über Nacht bei Raumtemperatur wurde der Film von seiner Unterlage abgelöst und bei 50°C in Wasser redispersiert. Die gemessene Teilchengröße betrug 106 nm; die Polymerzubereitung war somit vollständig redispersiert. Die Salzverträglichkeit war 14.0 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit elektrolytstabil.

#### Beispiel 7:

Eine mit einem Emulgator mit anionischen und nichtionischen Gruppen stabilisierte Styrol-Butylacrylat-Dispersion (Vinnapas<sup>R</sup> LL9400 der Wacker Chemie GmbH) mit einer Glasktemperatur von +8°C und einer Teilchengröße von ca. 59 nm (bestimmt mittels Coulter N4) wurde mit einer 10 %-igen, wässrigen Gelatinelösung im Verhältnis von 30:70 (Polymer : Gelatine jeweils bezogen auf Trockengewicht) gemischt. Die Partikelgröße dieser Mischung betrug 103 nm und zeigte, daß sich eine Gelatineschicht um das Polymerteilchen herum gebildet hat. Aus der Lösung wurde auf einer Polyethylenunterlage ein Film gegossen, der auf Raumtemperatur abgekühlt und anschließend getrocknet wurde. Nach dem vollständigen Trocknen über Nacht bei Raumtemperatur wurde der Film von seiner Unterlage abgelöst und bei 50°C in Wasser redispersiert. Die gemessene Teilchengröße betrug 118 nm; die Zusammensetzung war somit vollständig redispersiert. Die Salzverträglichkeit betrug 16.8 ml  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %). Die Redispersion war somit elektrolytstabil.

#### Vergleichsbeispiel 8:

Eine Polymerdispersion mit einem Feststoffgehalt von 20 Gew% wurde hergestellt durch Emulsionspolymerisation von 49 Teilen n-Butylacrylat, 21 Teilen Styrol und 30 Teilen Gelatine sowie Na-Laurylsulfat als anionischem Emulgator. Diese Dispersion wurde mit einer warmen, wässrigen Gelatinelösung gemischt, an der Luft getrocknet und in warmem Wasser redispersiert. Beim Zutropfen einer wässrigen  $\text{CaCl}_2$ -Lösung (10 %) wurde bereits nach dem zweiten Tropfen Koagulatbildung beobachtet. Die Redispersion war somit nicht elektrolytstabil.

### Patentansprüche

1. Gebrauchsfertige, in Wasser redispersierbare Pulverzusammensetzungen zur Herstellung von fotografischen Aufzeichnungsmaterialien oder Ink-Jet-Aufzeichnungsmaterialien, welche Polymerisate aus ethylenisch ungesättigten Monomeren und Gelatine enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisate nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren hergestellt werden, wobei entweder

- a) mindestens ein Emulgator mit ionischen und nichtionischen Gruppen zur Stabilisierung eingesetzt wird oder
- b) falls ausschließlich ionische Emulgatoren zur Stabilisierung eingesetzt werden, die Copolymerisation in Gegenwart von Comonomeren durchgeführt wird, welche ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe - $\text{COOH}$ , - $\text{OH}$ ,  $\text{SO}_3^-$ , - $\text{NCH}_2\text{OH}$  und - $\text{C=O}$  enthalten.





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 98 10 6547

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,X	US 2 856 371 A (GATES ET AL.) 14. Oktober 1958	1-5,7	G03C1/04 B41M5/00 C08L57/04
A	* Spalte 1. Zeile 28 - Spalte 2. Zeile 8 * * Spalte 2. Zeile 25 - Zeile 66 *	6	
A	AU 443 427 B (VEB FOTOCHEMISCHE WERKE BERLIN) 6. Dezember 1973 * Seite 4. Zeile 20 - Seite 5. Zeile 18; Ansprüche 1.4 *	1-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G03C B41M C08L C09D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für die Patentansprüche erstellt			
Recherchenbericht		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		2. Juni 1998	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		Prüfer	
X von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A technologischer Hintergrund O nichtschriftliche Offenbarung P Zwischenliteratur		T der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze B frühes Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D in der Anmeldung angeführtes Dokument C aus anderen Gründen angeführtes Dokument S Mitglied der gleichen Patentfamilie übereinstimmendes Dokument	
1. Die Form 1503 (US) ist plat. 0.5			